

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : JP 04-303692

(43)Date of publication of application : 27.10.1992

(51)Int.Cl.

B42D 15/10

G06K 19/10

(21)Application number : 03-067487

(71)Applicant : TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing : 30.03.1991

(72)Inventor : KITA TAKEHIDE
KITAJIMA TSUNEKICHI

(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To make information recorded on a thermal recording layer invisible, prevent forgery and interpolation by an iniquitous reading, and improve the thermal recording layer in light resistance.

CONSTITUTION: On a substrate 2, a thermal recording layer 3, an ultraviolet light absorbing layer 4, and a hiding layer 5 transmitting an infrared light for making said thermal recording layer 3 invisible are successively laminated. When information is recorded on the thermal recording layer 3 by color forming in the form of a pattern, such as a bar code, characters, and numerals, a colored part (pattern forming part) absorbs an infrared light, and an uncolored part (pattern unforming part) reflects an infrared light at a high ratio. The pattern can be read by the difference in contrast. A visible light to the thermal recording layer 3 is interrupted by the hiding layer 5, whereby the information on the thermal recording layer 3 is prevented from being visually read. An ultraviolet light is interrupted by the ultraviolet light absorbing layer 4, whereby the deterioration of the thermal recording layer 3 is also prevented.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

特開平4-303692

(43) 公開日 平成4年(1992)10月27日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 4 2 D 15/10	5 0 1 . H	9111-2C		
G 0 6 K 19/10				
	8623-5L	G 0 6 K 19/00	R	

審査請求 未請求 請求項の枚数 (全 5 頁)


(21) 出願番号	特願平3-67487	(71) 出願人	000003193 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号
(22) 出願日	平成3年(1991)3月30日	(72) 発明者	喜多 武秀 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
		(72) 発明者	北島 常吉 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

(54) 発明の名称 情報記録媒体

(57) 【要約】

【目的】感熱記録層に記録された情報が不可視とし、不正読み取りによる偽造・改竄の防止するとともに、感熱記録層の耐光性を向上させる。

【構成】基体2上に、感熱記録層3と、紫外線吸収層4と、赤外線透過し、前記感熱記録層を不可視とする遮光層5とを順次積層してなり、感熱記録層3にサーマルヘッド等の加熱印字手段により、情報をバー、文字、数字などのパターンとして発色させて記録すると、発色部分（パターン形成部）は赤外線を吸収し、未発色部分（パターン未形成部）は赤外線を高率で反射し、このコントラストの差によりパターンを読み取ることができ、さらに感熱記録層3は遮光層5により可視光は遮断されることによる感熱記録層3に対する目視判読の防止とともに紫外線吸収層4により紫外線が遮断されることによる感熱記録層3の劣化の防止される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に、感熱記録層と、紫外線吸収層と、紫外線を透過し、前記感熱記録層を不可視とする遮蔽層とを順次積層してなることを特徴とする情報記録媒体。

【請求項2】 前記感熱記録層は加熱による発色部分は紫外線を吸収し、未発色部分は紫外線を反射する光学特性を有することを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項3】 前記基体上の少なくとも一部に磁気記録層と、該磁気記録層を不可視とする遮蔽層を形成してなることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は感熱記録が可能な情報記録媒体に係り、とくに偽造を効果的に防止し、真偽判別が容易であるとともに、記録部の耐光性に優れた情報記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、カード、証券、商品券、切符、伝票類などの媒体上に情報を記録する手段として磁気記録手段、半導体集積回路を用いた記録手段、光学的記録手段などがある。カードを例として挙げると、磁気記録手段ではキャッシュカード、クレジットカードやプリペイドカードなどの磁気カード、半導体集積回路を用いた記録手段ではICカード、ICメモリカード、光学的記録手段では光カード、紫外光の反射または吸収を利用した紫外線読み取りカードなどが開発され、多種多様なカードが提供されている。

【0003】 ところで、カードを利用するに当たり、その用途に応じた機能を有する媒体が用いられ、例えば情報の読み出し、書き込みを随時行うプリペイドカード、キャッシュカード、クレジットカード、ギフトカード、IDカード等の場合には経済性、利便性から磁気カードが多く選択されている。しかしながら磁気記録手段による磁気記録は、読み取り機自体の普及、磁気カードの規格化の入手し易さにより、記録情報の消去、書き換えなどの不正行為の防止は困難であった。

【0004】 そこで磁気記録以外のバーコード、MICR、OCR等の手段によって固定情報をカード表面に記録することが行われていたが、その情報を盗み、文字、数字などのパターンは目視することができ、その分野の知識があるものであれば容易にその内容を判読することができ、しかも磁気インキなどで印刷により形成し、その上面に遮蔽層を設け、磁気センサー等で読み取ることと考えられているが、磁気インキの厚みが遮蔽層から浮き上がって見えてしまい、遮蔽層する効果も半減してしまつた。その点に目撃した本出願人は特開平2-72773号において紫外線による書き込み、読み出しが可能な感熱記録層を設け、さらにその上面に感熱記録

層を可視光に不可視とする遮蔽層を設け、感熱記録層に記録された情報を目視判読を防止することが可能な情報記録カードを提案していた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記の情報記録カードの紫外線による書き込み、読み出しが可能な感熱記録層に用いられる発色部分は紫外線を吸収し、未発色部分は紫外線を反射する感熱記録材料は一般的に耐光性が劣ることが知られており、カードのような利用場所及びその携帯状態の特定ができないものであれば、信頼性に欠けるため実用化が困難であった。

【0006】 そこで、本発明は感熱記録層に記録された情報が不可視とし、不正読み取りによる偽造・改竄の防止を可能とするとともに、感熱記録層の耐光性を向上させることが可能な情報記録媒体を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成すべくなされた本発明は基体上に、感熱記録層と、紫外線吸収層と、紫外線を透過し、前記感熱記録層を不可視とする遮蔽層とを順次積層してなる情報記録媒体にある。請求項1記載の感熱情報記録媒体において、前記感熱記録層は加熱による発色部分は紫外線を吸収し、未発色部分は紫外線を反射する光学特性を有する情報記録媒体である。請求項1記載の感熱情報記録媒体において、基体上の少なくとも一部に磁気記録層と、該磁気記録層を不可視とする遮蔽層を形成してなる情報記録媒体にある。

【0007】

【作用】 本発明によれば、基体上に、感熱記録層と、紫外線吸収層と、紫外線を透過し、前記感熱記録層を不可視とする遮蔽層とを順次積層してなるため、サーマルヘッド等の加熱印字手段により、情報をバー、文字、数字などのパターンとして発色させて記録でき、発色部分（パターン形成部）は紫外線を吸収し、未発色部分（パターン未形成部）は紫外線を高率で反射し、このコントラストの差によりパターンを読み取ることができ、さらに感熱記録層は遮蔽層により可視光は遮断されることによる感熱記録層に対する目視判読の防止と、また紫外線吸収層により紫外線が遮断されることによる感熱記録層の劣化の防止が可能となる。

【0008】

【実施例】 以下、本発明の一実施例を四図に基づき詳細に説明する。図1乃至図3は本発明をカードに適用した場合の第1の実施例を示すもので、図1はカードの平面図であり、図2は図1のX-X'線における断面図であり、図3は図1のY-Y'線における断面図である。

【0009】 図中1は本発明によるカード状情報記録媒体（以下、カードとする）で、その基体2の表面に加熱による発色部分は紫外線を吸収し、未発色部分は紫外線を反射する光学特性を有する感熱記録層3を形成している。この感熱記録層3は情報を例えばバー、文字、

数字などパターンとして任意に記録できるものであつても、またカードの作製段階で情報を入れれば、文字、数字などパターン状に予め形成した感光記録層であつて、単にその存在を確認できるようにしてもよい。7は感光記録層3にバーコードパターンとして記録された情報を示す。この感光記録層3上に紫外線を吸収し、感光記録層を形成する感光発色記録材料の劣化を防止し、耐光性を持たせるための紫外線吸収層4を形成している。さらにパターンを含め感光記録層3を不可逆とする感光層5を設け、さらに感光層5を保護する為の保護層6を設けている。なお、感光記録層3はカードの両面に形成しても、またカードの一部としてもよい。

【0010】基材2はポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン等の樹脂類、紙、合成紙などを単独または複合体として用いることができる。またその形状もカード状あるいはシート状など用途に応じて選択でき、さらに用途に応じて要求される物性、例えば強度、剛性、阻水性、光透過性等を考慮し、上記材料から適宜選択することができる。

【0011】感光記録層3は有機金属塩またはロイコ染料があり、前者の有機金属塩にはステアリン酸二種と没食子酸とのキレート化合物等があり、後者のロイコ染料にはフルオレン系化合物（トリ（p-アミノフェニル）フルオレン等がある）、フルオラン系化合物（3-ジメチルアミノ-6-メトキシフルオラン、7-アセトアミノ-3-ジメチルアミノフルオラン、3-ジメチルアミノ-5、7-ジメチルフルオラン、3、6-ビス- α -メトキシエトキシフルオラン等がある）、アフリッド誘導体（3、3-ビス（p-ジメチルアミノフェニル）-アフリッド、3、3-ビス（p-ジメチルアミノフェニル）-6-クロロアフリッド等がある）等があり、これと作用して発色させる顔料剤としては、フェノール、クレゾール、ヒドロキノ、・・・等がある。これらを適当な樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂共重合体、ニトロセルロース等やインキビヒクル中に分散させたものでロールコート法、ナイフエッジ法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの塗布、印刷方法を用いて、厚さ4～5 μ m程度に感光記録層3を形成するものである。

【0012】紫外線吸収層4は紫外線長波領域の光を吸収する紫外線吸収材からなり、例えば波長340nm付近に吸収帯を有するベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物などがあり、これらを適当な樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂共重合体、ニトロセルロース等やインキビヒクル中に分散させたものでロールコート法、ナイフエッジ法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの塗布、印刷方法を用いて、厚さ2～3 μ m程度に紫外線吸収層4を形成するものである。

【0013】感光層5は紫外線透過させるが可視光は透過させない、例えば第4図に示すような分光反射率特性を有するプロセインキ（エイロー、マゼンタ、シアング）を適当な比で混合したグレー系のインキをロールコート法、ナイフエッジ法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの塗布、印刷方法を用いて、厚さ \sim 1 μ m程度に感光層5を形成するものである。なお、感光層5が紫外線も透過させることのないものであれば、紫外線吸収層4を省略することもできる。

【0014】保護層6は外部からの擦れや傷に対する保護効果を得るもので、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、ニトロセルロースなどの樹脂をトルエン、キシレンなどの溶剤に溶かしした塗液をロールコート法、ナイフエッジ法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの塗布、印刷方法を用いて、厚さ2～3 μ m程度に形成する。その他に公知の硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂を用いることも可能である。さらに感光記録層のサーマルヘッド適性を改善する目的でワックス、シリコン、有機金属塩等の溶剤を添加してもよい。

【0015】以上のような構成からなるカードに対して、図示はしないが、公知の感光印字手段、例えばサーマルヘッドなどにより、バーコード、文字、数字などのパターンをその発色温度で加圧記録し、パターンはその感光発色材料によって異なるが、例えば青緑色、黒色に発色するが感光層5により隠蔽されているため、外部からパターンを視認することはできない。

【0016】次に、感光記録層3に記録されたパターン7の読み取り、紫外線センサーなどにより紫外線を照射し、カードからの反射光を受光し、パターンに応じて得られる出力番号を所定の信号と比較照合するか、出力番号からデータを再生するものである。例えば実施例で用いた感光発色材料ロイコ染料では、発色部分（パターン部分）と未発色部分（パターン以外の感光記録層）は、それぞれ図5に示すような分光反射率特性曲線8、9を有し、とくに波長740nm以上ではパターンである発色部分8ではほとんど紫外線の反射がなくなり、パターン以外の未発色部分9では高い反射率を示す。したがって、この反射率の差からパターンを読み取るものであり、その存在の有無による真偽判別あるいはバーコード、文字、数字などのデータを読取ることができる。なお、1入スルーにより目録によるパターンの照読を行うこともできる。

【0017】また図6に示される断面図は本発明の情報記録媒体の第2の実施例である。11は第2の実施例のカード状感光記録媒体（以下、感光磁気カードと）のカードを示し、基材12上に磁気記録層13、第1の保護層14、感光記録層15、紫外線吸収層16、第2の保護層17、保護層18を順次積層したものである。磁気記録層13は γ -Fe₂O₃、Co₂、Co被覆 γ -Fe₂O₃、Co₂、Fe₂O₃、Baフェライト、Fe等の磁性粉

を適当な樹脂或いはインキビヒクル中に分散させた塗液をロールコート法、ナイフエッジ法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの塗布、印刷方法を用いて塗布、乾燥し、形成したものである。第1の図層14はA g, C r, A l, S n等の銅片状にした非磁性金属粉末をポリビニルアルコール、ポリメタクリル樹脂等のバインダー溶液に分散した塗液をロールコート法、ナイフエッジ法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの塗布、印刷方法を用いて塗布、乾燥し、形成したものである。基材12、感熱記録層15、紫外線吸収層16、第2の図層17、保護層18は第1の実施例と同一である。

【0018】この第2の実施例による感熱磁気カードはプリペイドカードとして利用した場合、感熱記録層に固定情報、識別情報等を記録し、感熱記録層に感熱記録層の情報に対応するように固定情報、識別情報とともに、最新の残額情報等を追記していく方式をとることができる。感熱記録層の記録が破壊または改竄、偽造、変造された時のバックアップ手段または真偽判別手段としての作用効果を有するものである。また感熱記録層は感熱記録層と同一面上に形成することなく、他方の面あるいは同一面上の異なる位置に形成してもよい。

【0019】なお、本発明の各実施例においては、感熱記録層の全面を図層で隠蔽することなく一部を露出させてもよく、さらに露出面と非露出面は同一情報を記録するなど適宜そのカード面を利用することができる。

【0020】

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、基材上に、感熱記録層と、紫外線吸収層と、赤外線透過し、感熱記録層を不可視とする図層とを順次積層したため、感熱記録層に記録されたパターンを外部から検知することは不可能であるとともに紫外線など感熱記録層を劣化させる要因を排除することができ、実用性が大幅に向上した。また感熱記録層に任意に情報の追記可能であるため、カード製造後に異なる情報をカードに記録す

ることができ、カード製造時にカードが同一種類或いは数種類に限られることがなくなり、一度に多量のカードを製造することが可能となり、製造コストの引き下げにつながる効果を有する。さらにパターンを必要に応じて記録できるため、非常にフレキシブルなカードの利用が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による情報記録媒体の正面図である。

【図2】図1の情報記録媒体のX-X'線における断面図である。

【図3】図1の情報記録媒体のY-Y'線における断面図である。

【図4】図層の分光反射率特性を示す反射率-波長曲線図である。


【図5】感熱記録層の発色部分（パターン部分）と未発色部分（パターン以外の感熱記録層）の分光反射率特性を示す反射率-波長曲線図である。

【図6】本発明の第2の実施例による情報記録媒体の部分拡大断面図である。


【符号の説明】

- | | |
|------|---------------------|
| 1 | カード状情報記録媒体 |
| 2、12 | 基材 |
| 3、15 | 感熱記録層 |
| 4、16 | 紫外線吸収層 |
| 5、17 | 図層 |
| 6、18 | 保護層 |
| 7 | バーコードパターン |
| 8 | 発色部分の分光反射率特性曲線 |
| 9 | 未発色部分の分光反射率特性曲線 |
| 10 | 第2の実施例によるカード状情報記録媒体 |
| 11 | |
| 13 | 感熱記録層 |
| 14 | 図層 |


【図1】




【図2】




【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

